



Zuordnung von Zusatzmaßnahmen für Ergoldsbacher Dachziegel mit dem in Deutschland vertriebenen Sortiment von Ampack

(in Anlehnung an das ZVDH-Merkblatt „Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen“, die Grundregeln des DDH und die länderübergreifenden produktspezifischen Regeldachneigungen)

Erhöhte Anforderungen können sich ergeben durch

Nutzung: Dachgeschoss, insbesondere zu Wohnzwecken (= zwei erhöhte Anforderungen)

Konstruktion: besondere Dachformen (z. B. Schmetterlingsdächer), große Sparrenlängen (größer als 10 m), stark gegliederte Dachformen (z. B. durch Kehlen, Gauben etc.)

Klimatische Verhältnisse: exponierte Lage, extreme Standorte, schneereiche Gebiete, windreiche Gebiete

Technische Anlagen: Auf- oder Indachsysteme, Klimageräte, Antennenanlagen, Laufanlagen, Belichtungs-, Schneefangsysteme, etc.

Klassen

Klasse 1: wasserdichtes Unterdach (1.1.)

Klasse 2: regensicheres Unterdach (1.2.)

Klasse 3: naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung (2.1.)
naht- und perforationsgesicherte Unterspannung (3.1.)

Klasse 4: verschweißte/verklebte Unterdeckung (2.2.)
überdeckte Unterdeckung aus Bitumenbahnen (2.3.)
nahtgesicherte Unterspannung (3.2.)

Klasse 5: überlappte/verfalzte Unterdeckung (2.4.)

Klasse 6: Unterspannung (3.3.)

Zuordnung von Zusatzmaßnahmen in Verbindung mit Tyvek® und Ampatop® Bahnen der Ampack Bautechnik GmbH ¹⁾

Dachneigung	keine weitere erh. Anf.*	eine weitere erh. Anf.*	zwei weitere erh. Anf.*	drei weitere erh. Anf.*
≥ RDN	Klasse 6 Ampatop Aero (plus) Ampatop Protecta (plus) Ampatop Secura (plus) Tyvek Pro (Tape) Tyvek Pro Plus (Tape) Tyvek Supro (Tape)	Klasse 6 Ampatop Aero (plus) Ampatop Protecta (plus) Ampatop Secura (plus) Tyvek Pro (Tape) Tyvek Pro Plus (Tape) Tyvek Supro (Tape)	Klasse 5 Ampatop Aero (plus) Ampatop Protecta (plus) Ampatop Secura (plus) Tyvek Solid Tyvek Pro (Tape) Tyvek Pro Plus (Tape) Tyvek Supro (Tape)	Klasse 4 Ampatop Aero (plus) Ampatop Protecta (plus) Ampatop Secura (plus) Tyvek Solid Tyvek Pro (Tape) Tyvek Pro Plus (Tape) Tyvek Supro (Tape)
von < RDN bis ≥ RDN -4°	Klasse 4 Ampatop Aero (plus) Ampatop Protecta (plus) Ampatop Secura (plus) Tyvek Solid Tyvek Pro (Tape) Tyvek Pro Plus (Tape) Tyvek Supro (Tape)	Klasse 4 Ampatop Aero (plus) Ampatop Protecta (plus) Ampatop Secura (plus) Tyvek Solid Tyvek Pro (Tape) Tyvek Pro Plus (Tape) Tyvek Supro (Tape)	Klasse 3 Ampatop Aero (plus) Ampatop Protecta (plus) Ampatop Secura (plus) Tyvek Solid Tyvek Pro (Tape) Tyvek Pro Plus (Tape) Tyvek Supro (Tape)	Klasse 3 Ampatop Aero (plus) Ampatop Protecta (plus) Ampatop Secura (plus) Tyvek Solid Tyvek Pro (Tape) Tyvek Pro Plus (Tape) Tyvek Supro (Tape)
von < RDN -4° bis ≥ RDN -8° **	Klasse 3 Ampatop Aero (plus) Ampatop Protecta (plus) Ampatop Secura (plus) Tyvek Solid Tyvek Pro (Tape) Tyvek Pro Plus (Tape) Tyvek Supro (Tape)	Klasse 3 Ampatop Aero (plus) Ampatop Protecta (plus) Ampatop Secura (plus) Tyvek Solid Tyvek Pro (Tape) Tyvek Pro Plus (Tape) Tyvek Supro (Tape)	Klasse 3 Ampatop Aero (plus) Ampatop Protecta (plus) Ampatop Secura (plus) Tyvek Solid Tyvek Pro (Tape) Tyvek Pro Plus (Tape) Tyvek Supro (Tape)	Klasse 3 Ampatop Aero (plus) Ampatop Protecta (plus) Ampatop Secura (plus) Tyvek Solid Tyvek Pro (Tape) Tyvek Pro Plus (Tape) Tyvek Supro (Tape)
von < RDN -8° bis ≥ RDN -12° ***(1)	Klasse 2 Ampatop Seal	Klasse 2 Ampatop Seal	Klasse 1 Ampatop Seal	Klasse 1 Ampatop Seal
von < RDN -12° ****(1)	Klasse 1 Ampatop Seal	Klasse 1 Ampatop Seal	Klasse 1 Ampatop Seal	Klasse 1 Ampatop Seal

1) Je nach Anwendung der Produkte können sondervertragliche Regelungen notwendig sein.

* Die in der Tabelle genannten Zusatzmaßnahmen sind Mindestmaßnahmen unter Berücksichtigung der Tabelle 1 des Merkblattes „Unterdächer, Unterdeckungen, Unterspannungen“. Unterdeckplatten sind gemäß der Klassifizierung im Merkblatt für „Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen“ zuzuordnen. Erhöhte Anforderungen bilden Kategorien gemäß Kapitel 1.1.3. Weitere erhöhte Anforderungen können sich aus der Gewichtung innerhalb einer Kategorie gemäß 1.1.3. ergeben. Z. B. können klimatische Verhältnisse mehrere erhöhte Anforderungen ergeben. Nur zulässig, wenn ein Nachweis hinsichtlich der Funktionssicherheit der verwendeten Produkte einschließlich des Zubehörs (Dichtbänder oder Dichtungsmassen unter Konterlaten, Klebebänder, vorkonfektionierte Nahtsicherung) im Rahmen einer Schlagregenprüfung sowie eines 24-stündigen Beregnungstests bei einer Dachneigung von 15° herstellereitig erfolgt ist. Andernfalls ist die nächsthöhere Klasse zu wählen. Herstellerspezifische Einschränkungen sind zu berücksichtigen. Hinweise zur Perforationssicherung sind dem Produktdatenblatt zu entnehmen. Sie können in den Klassen 3 bis 6 verwendet werden.

** Jedoch nicht flacher als 10° Dachneigung.

*** Jedoch nicht flacher als die MDN des jeweiligen Dachziegelmodells.

Diese Technische Information ist eine Kooperation der Unternehmen:



ERLUS AG

Hauptverwaltung
Hauptstraße 106
D-84088 Neufahrn/NB
Telefon: 087 73 18-0
Telefax: 087 73 18-49180
info@erlus.com
www.erlus.com

Ampack Bautechnik GmbH

Wallbrunnstraße 24
D-79539 Lörrach
Telefon: 076 21 1 61 02 64
Telefax: 076 21 1 61 16 27
ampack@ampack.de
www.ampack.de